



## **BLANCO PLAST LF**

*Tinta plastisol blanca de "baja Fusión " para la serigrafía, libre de ftalatos*

Aspecto	Pasta blanca
Estabilidad al almacenaje	Conservar cerrado en el empaque original a temperaturas entre 6°C y 40°C. Temperaturas superiores o inferiores puede cambiar la viscosidad del producto

### **PROPIEDADES Y APLICACIONES**

**BLANCO PLAST LF** ha sido estudiado para la estampación de la cobertura de fondos con tacto suave y elástico. Impresiones obtenidas tienen un buen efecto cubriente y una superficie extremadamente lisa, lo que traerá lo mejor en colores de sobre-estampación posterior. El producto es adecuado para la impresión final, de color blanco, también.

Principales características de **BLANCO PLAST LF** son su alta velocidad de secado bajo lámparas de flash, y su excelente capacidad de impresión, lo que permite a los usuarios trabajar también con pantallas con un alto número de hilos (90-120 hilos / cm).

**BLANCO PLAST LF** ha sido formulado para la estampación de soportes que no pueden ser curados a temperaturas requeridas por el plastisol tradicional (160°C), tales como polipropileno, ciertos tipos de TNT y tejido de punto tratadas con productos de sublimación (ropa deportiva técnica), o telas que muestran problemas de cambio de color o la contracción a altas temperaturas.

La formulación especial de este producto permite el curado a 130°C, manteniendo así las características del sustrato textil sin cambios, y evitar la "migración" (este último en función de las características y el color del soporte sublimación).

Se recomienda utilizar el producto tal como es, ya que cortado o fluidización podría afectar la velocidad de secado y efecto cubriente.

Para el lavado de equipos de estampación, se aconseja utilizar solventes normales usados para tintas plastisol, tales como nuestro diluyente.

**Fijación:** Las estampaciones deben ser fijadas por el curado en horno a 130°C por 3 min.

Estas informaciones corresponden a nuestros actuales conocimientos técnicos : su publicación no implica alguna responsabilidad por parte nuestra